

SPECIAALLIJM WF 35

TOEPASSINGEN:

Ééncomponenten contactlijm met zeer goede temperatuurbestendigheid voor de verlijming van zolen uit leder, rubber, transparant materiaal, evenals van vormzolen op tussen zolen en schachten uit leder en porometrische materialen.

WF 35 is uitermate geschikt voor combinatieverlijmingen in verbinding met PU-lijm Plasto-coll 3302/95 of 3306/70. De combinatie is geschikt voor de verlijming van lederen en rubberen zolen op schachten uit PVC en porometrische materialen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	Polychloropreenrubber
Lijm opbrengen	aan beide zijden met een kwast of daarvoor geschikte lijmopbreng-machine. Poreuze materialen moeten tweemaal ingestroken worden.
Droogtijd	15 - 20 minuten
Open tijd	ca. 40 minuten
Verdunning	Verdunner NE5
Reiniging	Verdunner NE5
Activeertemperatuur	70 -80°C
Persdruk	30 - 60 N/cm ² bij lederen zolen en hardere zolenmengsels; 20 - 25 N/cm ² bij zachtere materialen
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Opslagtemperatuur	niet beneden 5° C, vorstgevoelig
Oplosmiddel	brandbaar mengsel
Gevarenklasse	licht ontvlambaar (F)

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.

SPECIAALLIJM WF 35

GEBRUIKSAANWIJZING:

Alle materialen moeten, voordat de lijm wordt opgebracht, zorgvuldig opgeruwd en stofvrij gemaakt worden. De lijm dun en gelijkmatig op beide te verlijmen delen opbrengen (bij poreuze materialen, twee keer). Na een droogtijd van 15 à 20 minuten worden beide delen kort maar krachtig geperst. Langer persen verhoogt de betrouwbaarheid van de verlijming.

De lijm kan zowel koud als geactiveerd verwerkt worden. Is de open tijd eenmaal overschreden, dan kan de verlijming alleen nog maar geactiveerd plaatsvinden. Voorgestreeken zolen kunnen tot aan de activering, mits tegen stof en licht gevrijwaard, tot maximaal 4 weken opgeslagen worden.

WF 35 wordt op de zolen aangebracht. PVC en porometrische materialen worden met Plastocoll 3302/95 of 3306/70, altijd onder toevoeging van 5 % verharder, ingestreken. De zolen dienen na het drogen geactiveerd te worden. De verlijming moet plaatsvinden, voordat de potlife van de Plastocoll (ca. 5 uur) verstreken is.

Bij verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder + 15°C en niet boven + 25°C te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen + 18°C en + 22°C.

Editie: 02.09 (hiermee vervallen alle vorige edities).

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.