



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba  
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België  
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
 Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
 E-mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## BRONSPOEDER NATUUR

### BESCHRIJVING:

Tinbrons 89/11 bolvormig AK < 0,063 mm.

### DIT PRODUCT IS GETEST EN DE VOLGENDE RESULTATEN ZIJN VERKREGEN:

Inspectie-functie	Eenheid	Werkelijke waarde	Minimum waarde	Maximum	Instelpunt
Zeefanalyse ISO 4497 Klasse residuen					
> 63 µm	%	0,1	-	5,0	
< 63 µm	%	99,9	95,0	-	
Vuldichtheid ISO 3923/1	g/cm <sup>3</sup>	5,00			4,60
Chemische analyse :					
Tin (Sn)	%	10,4	10,0	11,5	
Fosfor (P)	%	0,32	0,27	0,43	
Koper (Cu)	%	Rest	Rest	Rest	